



Farthing
ITF01




Guinea
ITF03




Sixpence
ITF02



Penny
ITF04



Shilling
ITF05



Crown
ITF06

Product information

Folio is a textured and metallic effect vinyl, exuding a hint of glamour and industrial modernity, while providing maximum protection for heavy duty end-use areas in sectors such as contract, healthcare and public transport. It comes in 6 modern, versatile, neutrally toned colourways.

Folio does not contain phthalate plasticisers or heavy metals, yet remains soft, stretchy and pliable. It benefits from a modified durable top coat, which offers improved resistance to alcohol cleaners and excellent wearability.

Contac	
UK Head	+44 (0)1924
Germany:	49 9031 60 84
Scandinavia	305 32 55 20
USA:	011 616 288
China:	86 (0) 21 6133 1812

www.camirafabrics.com



Technical information

U

Composition
Surface: 98.5% PVC, 1.5% PU
Substrate: 50% Polyester 50%

Cotton
Widit
#40cm
minimum

Weight
850g/m2 ±10% (1190g/lin.m ±10%)

Abrasion resistance
BS EN ISO 5470-2:2003 (Grade 2 minimum) 100,000 Martindale cycles
5 year guarantee (full details available)

Flexes
BS EN ISO 7854: 1997 Method B (Grade 2 minimum)
400,000 Flexing cycles
5 year guarantee (full details available)

Flammability
BS EN 1021 - 1:2014 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2014 (match)
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)

Light fastness
6 (BS EN ISO 105 - B02:2014)

Hot light fastness
6/7 (BS EN ISO 105 - B06:2013)

Fastness to rubbing
Wet: 4, Dry: 4 (BS EN ISO 105 - X12:2002)

Bleach cleanable
BS EN ISO E03 colour change 4 for 10% chlorine solution.

Urea resistance
BS 3424 Part 19 no significant deterioration after 24 hrs

Residual extension
BS EN ISO 14704-1: 2005 Method A < 3% After 30 minutes

Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147:2011

Phthalate
#EN 15777: 2009

REACH: Contains no heavy metals or Dimethyl Formamide

Cleaning
Wipe with a damp cloth and warm soapy water. Improved resistance to alcohol but avoid regular use and remove residue where possible. For full details, see vinyl technical guide.

Note: Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.

D

Zusammensetzung
Obermaterial: 98.5% PVC, 1.5% PU
Trägergewebe: 50% Polyester, 50%

Baumwolle
Breit
#40cm nutzbare
Breite

Gewicht
850g/m2 ±10% (1190g/lfm ±10%)

Scheuerfestigkeit
BS EN IOS 5470-2 2003 (Grade 2 minimum) 100,000 Martindale Scheuertouren
5 Jahre Garantie (Details auf Anfrage)

Flexes
BS EN ISO 7854: 1997 Method B (Grade 2 minimum)
400,000 Flexing cycles
5 Jahre Garantie (Details auf Anfrage)

Feuersicherung
BS EN 1021 - 1:2014 (Zigarettenstest)
BS EN 1021 - 2:2014 (Sreichholztest)
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)

Light fastness
6 (BS EN ISO 105 - B02:2014)

Heiß Lichtechtheit
6/7 (BS EN ISO 105 - B06:2013)

Reibechtheit
Nass: 4, Trocken: 4 (BS EN ISO 105 - X12:2002)

Chlorbleiche-Beständig
BS EN ISO E03 Farbbänderung 4 bei 10%-iger Chlorbleiche.

Urin-Beständig
BS3424 Teil 19, keine erkennbare Verschlechterung nach 24 Stunden

Verbleibende Dehnung
BS EN ISO 14704-1: 2005 Method A nach 30 Minuten: < 3%

Anti-mikrobiell / Anti-Schimmel AATCC 147:2011

Frei von
#EN 15777: 2009
REACH: Frei von schwermetallhaltigen Farbstoffen bzw. Dimethyl Formamide

Reinigung
Zum Reinigen nutzen Sie warmes Seifenwasser und ein feuchtes Tuch. Alkoholbeständig; vermeiden Sie den Einsatz von Lösungsmittelhaltigen Reinigungsmitteln, entfernen Sie Reste von Reinigungsmitteln, wenn möglich. Weitere Details finden Sie in unserer Vinyl-Broschüre.

Wichtig: Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.

F

Composition
Surface: 98.5% PVC, 1.5% PU
Couche Inférieure: 50% Polyester, 50%

Coton
Largeu
#40cm
minimum

Poids
850g/m2 ±10% (1190g/lin.m ±10%)

Résistance à l'abrasion
BS EN IOS 5470-2 2003 (Grade 2 minimum) 100,000 Martindale tours. Garantie de 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flexes
BS EN ISO 7854: 1997 Method B (Grade 2 minimum)
400,000 Flexing cycles
Garantie de 5 ans (renseignements complémentaires disponibles)

Flammabilité
BS EN 1021 - 1:2014 (cigarette)
BS EN 1021 - 2:2014 (allumette)
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)

Light fastness
6 (BS EN ISO 105 - B02:2014)

Solidité à la lumière chaude 6/7 (BS EN ISO 105 - B06:2013)

Solidité au frottement
Mouillé: 4, Sec: 4 (BS EN ISO 105 - X12:2002)

Nettoyable au javel
BS EN ISO E03 Résistance 4 dans une solution de chlore 10%.

Résistance à l'urée
Pas de détérioration significative après 24h selon la norme BS3424 partie 19

Allongement élastique résiduel BS EN ISO 14704-1: 2005 Method A < 3% après 30 minutes

Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147:2011

Sans
#EN 15777: 2009
REACH: Ne contient aucun métal lourd ou diméthylformamide

Nettoyage
Essayez avec un tissu humide et une solution d'eau chaude savonneuse. Résistance accrue aux alcools mais évitez l'usage régulier de solvants et retirez les résidus autant que possible. Pour des détails complets, veuillez consulter notre manuel technique pour nos gammes vinyles.

Remarque: une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriété exclusive de Camira Fabrics Limited.

E

Composición
Superficie: 98.5% PVC, 1.5% PU
Sustrato: 50% Poliéster, 50%

Coton
Anch
#40cm
mínimo

Peso
850g/m2 ±10% (1190g/lin.m ±10%)

Resistencia a la abrasión
BS EN IOS 5470-2 2003 (Grade 2 mínimo) 100,000 Martindale tours
Garantía de uso 5 años (más información disponible bajo consulta)

Flexiones
BS EN ISO 7854: 1997 Method B (Grade 2 mínimo) 400,000 Ciclos de flexión
Garantía de uso 5 años (más información disponible bajo consulta)

Inflamabilidad
BS EN 1021 - 1:2014 (cigarrillo)
BS EN 1021 - 2:2014 (cerilla)
BS 5852:2006 Section 4 Ignition Source 5 BS 7176:2007 Medium Hazard
NF P 95 503 M2
FMVSS 302 (ISO 3795)

Light fastness
6 (BS EN ISO 105 - B02:2014)

Solidéz a la luz caliente 6/7 (BS EN ISO 105 - B06:2013)

Solidéz al rozamiento
Húmedo: 4, Seco: 4 (BS EN ISO 105 - X12:2002)

Posibilidad lavado con lejía
BS EN ISO E03 Resistencia 4 en una solución de cloro 10%.

Resistencia a la urea
BS 3424 Parte 19: deterioro insignificante tras 24 horas

Extensión residual
BS EN ISO 14704-1: 2005 Method A < 3 % después de 30 minutos

Anti-microbial / Anti-fungal AATCC 147:2011

Sin
#EN 15777: 2009
REACH: Carece de metales pesados o dimetilformamida

Limpeza
Limpiar con un trapo húmedo y agua jabonosa caliente. Evitar el uso regular de disolventes con alcohol y eliminar cualquier residuo existente. Para más detalles, ver guía completa de limpieza vinilo.

Nota: las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.

Objekteinrichtungen Hagemann GmbH
Singscheider Weg 15 - 45257 Essen

Telefon: 0201 / 615 88 33 33 - Telefax: 0201 / 615 88 33 34 - Mobil: 0157 / 863 69 365 -
info@objekteinrichtungen-shop.de